

ICONOS <i>ICONS</i>	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / <i>VALUE OF NORMATIVE</i>		VALOR MEDIO <i>AVERAGE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	Sin espaciador	Con espaciador	Sin espaciador
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,5%	±0,3%	±0,03%
	Espesor <i>Thickness</i>		±10%	±10%	±0,85%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,3%	±0,3%	±0,06%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,5%	±0,3%	±0,03%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. +0,5% -0,3% C.L. +0,5% -0,3% A. ±0,5%	C.C. +0,8% -0,2% C.L. +0,8% -0,2% A. ±0,75%	C.C. +0,06% -0,01% C.L. +0,06% -0,01% A. ±0,02%
	Absorción agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	Media >10%		>14%
	FLEXION <i>BENDING STRENGTH</i>	ISO 10545-4	>15N/mm ²		>18N/mm ²
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / Requested		Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result		Resiste <i>Resistant</i>
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Mínimo clase 3		5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	ISO 10545-13	Mínimo GB		GHA - GLA

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)